



Reg. No.: Z&PINFN10455

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as First Class Mail in an envelope addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231, on the date indicated below.

By: Markus Nolf Date: March 7, 2002

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Josef Böck  
Applic. No. : 10/054,441  
Filed : January 22, 2002  
Title : Process for Producing Two Differently Doped Adjacent Regions  
in an Integrated Semiconductor

CLAIM FOR PRIORITY

Hon. Commissioner of Patents and Trademarks,  
Washington, D.C. 20231

Sir:

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 199, based upon the German Patent Application 199 33 959.7, filed July 20, 1999.

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being submitted herewith.

Respectfully submitted,

Markus Nolf  
For Applicant

MARKUS NOLFF  
REG. NO. 37.006

Date: March 7, 2002

Lerner and Greenberg, P.A.  
Post Office Box 2480  
Hollywood, FL 33022-2480  
Tel: (954) 925-1100  
Fax: (954) 925-1101

/kf

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 199 33 959.7

**Anmeldetag:** 20. Juli 1999

**Anmelder/Inhaber:** Infineon Technologies AG,  
München/DE

**Erstanmelder:** Siemens Aktiengesellschaft,  
München/DE

**Bezeichnung:** Verfahren zur Herstellung zweier unterschiedlich  
dotierter benachbarter Gebiete in einem integrierten  
Halbleiter

**IPC:** H 01 L 21/331

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 21. Februar 2002  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
**Der Präsident**

Im Auftrag

**Weihmayr**

Belegexemplar  
Darf nicht geändert werden

## Beschreibung

Verfahren zur Herstellung zweier unterschiedlich dotierter benachbarter Gebiete in einem integrierten Halbleiter.

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung zweier benachbarter Gebiete eines vorbestimmten Bereichs in einem integrierten Halbleiter mit unterschiedlicher Dotierung, einen nach dem erfindungsgemäßen Verfahren herstellbaren integrierten Transistor und die Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung eines integrierten Transistors.

10

Bei der Herstellung integrierter Halbleiterstrukturen ergibt sich häufig das Problem, daß unmittelbar benachbarte Gebiete unterschiedlich dotiert werden müssen. Das Problem solcher unterschiedlicher Dotierungen und im Stand der Technik bekannte Lösungen sollen im folgenden an Hand eines konkreten Beispiels der Verwendung bei einem integrierten Transistor diskutiert werden. Es versteht sich jedoch, daß das erfindungsgemäße Verfahren auch auf andere Anwendungsgebiete bei der Halbleiterproduktion anwendbar ist und nicht auf die Verwendung bei der Herstellung von integrierten Transistoren beschränkt sein soll.

20

25

Ein im Stand der Technik bekannter bipolarer Transistor in einem integrierten Halbleiter umfasst einen eigentlichen, aktiven Transistor. Dieser besteht hierbei aus drei benachbarten, unterschiedlich dotierten Bereichen von Halbleitern, dem Emitterbereich, dem Basisbereich sowie dem Kollektorbereich. Je nach Dotierung wird zwischen pnp-Transistoren und npn-Transistoren unterschieden, wobei die Abfolge der Buchstaben die Abfolge der Dotierung im Emitter-, Basis- und Kollektorbereich kennzeichnet.

30

35

Ein in einem integrierten Schaltkreis angeordneter Transistor hat darüber hinaus noch ihn umgebende weitere Hilfsstruktu-

ren, die einerseits der Isolierung der Potentiale, andererseits der Ableitung der Ströme vom aktiven Transistorbereich dienen. Der Emitterbereich wird über einen Emitterkontakt, üblicherweise aus Polysilizium, mit einer Emitterleiterbahn, beispielsweise aus Aluminium, verbunden. Der Basisbereich wird über einen Basiskontakt mit einer Basisleiterbahn verbunden. Der Kollektorbereich schließlich wird über einen sogenannten "buried layer", der sich unterhalb der anderen Strukturen befindet, und eine Zwischenschicht sowie einen Kollektorkontakt mit einer Kollektorleiterbahn verbunden. Verschiedene Siliziumoxidisolationsschichten sowie Spacerisolatoren dienen der elektrischen Trennung der verschiedenen elektrisch leitenden Strukturen.

Der sogenannte Basisbahnwiderstand, welcher der Widerstand zwischen der Basis und der Basisleiterbahn ist, ist bei Bipolartransistoren neben der Transitfrequenz und der Basiskollektorkapazität der entscheidende Transistorparameter, der wichtige Kenngrößen des Transistors wie seine maximale Oszillationsfrequenz, seinen Gain, seine minimale Rauschzahl, seine Gatterverzögerungszeiten, etc., bestimmt. So gilt beispielsweise

$$f_{\max} \approx \sqrt{\frac{f_T}{8\pi \cdot R_B \cdot C_{BC}}} \quad (1)$$

25

wobei

$f_{\max}$ : maximale Oszillationsfrequenz

$f_T$ : Transitfrequenz

$R_B$ : Basiswiderstand

30  $C_{BC}$ : Basiskollektor-Kapazität

oder

$$F_{\min} \approx 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{f}{f_T} \sqrt{\frac{2 \cdot I_C}{V_T} R_B \left( 1 + \frac{f_T^2}{\beta \cdot f^2} \right) + \frac{f_T^2}{\beta \cdot f^2}} \quad (2),$$

wobei

$F_{\min}$ : minimale Rauschzahl

5  $\beta$ : Stromverstärkung

$f$ : Frequenz

$f_T$ : Transitfrequenz

$I_C$ : Kollektorstrom

$V_T$ : thermische Spannung

10  $R_B$ : Basiswiderstand

sind.

Bei selbstjustierten Siliziumbipolartransistoren setzt sich  
15 der Basiswiderstand im wesentlichen aus drei Anteilen zusammen, die im folgenden als  $R_{B,i}$ ,  $R_{B,e}$  und  $R_{B,l}$  bezeichnet werden. Der innere Anteil  $R_{B,i}$  entsteht durch den Widerstand des Basisgebiets im aktiven Transistor unterhalb des Emitterbereichs. Der externe Anteil  $R_{B,e}$  beschreibt den Widerstand der  
20 Polysiliziumbahn, die den Basiskontakt bildet.  $R_{B,l}$  stellt den Basiswiderstand dar, der durch eine niedrig dotierte Zone unter der selbstjustierten Emitterbasisisolation, dem Spacerisolator, am aktiven Transistor entsteht. Dieses Gebiet wird in der Literatur allgemein als Linkgebiet bezeichnet.

25

Um den Basiswiderstand zu verringern, können Optimierungen an allen drei Bereichen vorgenommen werden.

Durch die fortschreitende laterale Skalierung der Bauteile  
30 kann der interne Anteil  $R_{B,i}$  immer mehr verringert werden. Der externe Anteil  $R_{B,e}$  lässt sich ebenfalls durch laterale Skalierung oder durch die Verwendung niederohmiger Materialien (zum Beispiel Silizide) verkleinern. Somit gewinnt der Link-Anteil für den Gesamtbasiswiderstand immer zunehmend an  
35 Bedeutung. Um den Widerstand im Linkgebiet zu verringern, wä-

re es sinnvoll, die Leitfähigkeit des Siliziums unter dem Spacer durch eine gezielte zusätzliche Basisdotierung zu erhöhen.

5 Figur 1 zeigt den schematischen Prozeßfluß zur Bildung der aktiven Basis und des Linkgebietes bei im Stand der Technik bekannten Produktionstechnologien. Hierbei zeigt Figur 1A den Ausgangszustand des Halbleiterrohlings vor der Basisdotierung. Das Emitterfenster 1, das im Bereich des späteren akti-  
10 ven Transistors angelegt wird, wird üblicherweise mit Hilfe einer Trockenätztechnik strukturiert. Neben dem Emitterfenster sind weitere Strukturen des Halbleiters dargestellt, nämlich zwei Isolationsschichten 2 und 3 sowie eine Polysiliziumschicht 4, welche die Polysiliziumbahn als externen An-  
15 teil der Basis des zu bildenden Transistors darstellt. Die Isolationsschicht 1 kann beispielsweise mit Hilfe der LOCOS-Technologie, die Isolationsschicht 3 mit Hilfe der TEOS-Technologie aufgebracht werden.

20 Es erfolgt nunmehr eine Dotierstoffimplantation des gewünschten Dotierstoffes, wie in Figur 1B durch die mit Bezugszeichen 6 gekennzeichneten Pfeile dargestellt ist. Dies führt zu einer Basisdotierung 7a, die sich im Untergrund des zu bildenden Transistors 5 befindet. Die gewählte Darstellungsform  
25 eines Striches kennzeichnet hierbei ein bestimmtes Grenzlevel an Basisdotierung. Oberhalb der Linie 7a ist die durch Implantation erfolgte Dotierung höher als ein bestimmtes Grenzlevel, also eine bestimmte Grenzkonzentration innerhalb des Siliziums. Unterhalb der Linie 7a liegt sie niedriger. Bei  
30 geeigneter Wahl des Grenzlevels kann man also in erster Näherung sagen, daß die Dotierung beispielsweise bis zur Linie 7a hinreicht.

Der folgende Schritt bei der Herstellung eines im Stand der  
35 Technik bekannten Transistors ist das Ausheilen von bei der Dotierstoffimplantation aufgetretenen Implantationsschäden. Dieses Ausheilen erfolgt üblicherweise durch einen Tempe-

rungsschritt, bei dem der gesamte Wafer einer definierten  
 Temperaturerhöhung unterworfen wird. Dabei erfolgt eine Ver-  
 ringerung der Basisdotierung durch eine Dotierstoffausdiffu-  
 sion, wie sie in Figur 1C durch den Pfeil 8 dargestellt ist.

- 5 Die Verringerung der Basisdotierung zeigt sich in einer Ver-  
 schiebung des Grenzlevels der Basisdotierung zur Oberfläche  
 hin, wie durch die Linie 7b dargestellt wird.

- 10 Im Anschluß wird ein Spacer 9 auf das im Emitterfenster frei-  
 liegende Silizium abgeschieden, welcher die darunter liegen-  
 den Gebiete des Basisbereichs als Linkgebiete definiert. Die  
 Dotierungen im aktiven Basisgebiet und im Linkgebiet unter  
 dem Spacer sind bei diesem vorbekannten Verfahren somit iden-  
 tisch.

- 15 Im Stand der Technik sind bereits verschiedene Verfahren zur  
 Erhöhung der gezielten Basisdotierung unter dem Spacer vorge-  
 schlagen worden, die sich im wesentlichen in zwei Gruppen  
 einteilen lassen, zum einen in Verfahren mit einer zusätzli-  
 20 chen lokalen Implantation im Linkbereich, zum anderen in Ver-  
 fahren zur lokalen Erhöhung der Dotierung im Spacerbereich  
 durch Diffusion aus hochdotierten Hilfsschichten.

- Bei der ersten Variante wird mit üblichen Verfahren der Link-  
 25 bereich gezielt implantiert, indem Dotierstoffe auf dem Link-  
 bereich abgeschieden werden.

- Bei diesem Verfahren muß der aktive Basisbereich abgedeckt  
 werden. Eine Maskierung mit Lack und Photolithographie ist  
 30 bei skalierten Bauteilen wegen der geringen Breite des  
 Spacers von nur etwa 200 nm nicht möglich. Daher verwendet  
 man im allgemeinen Hilfsschichten, die mit selbstjustierenden  
 Verfahren strukturiert werden, um den aktiven Basisbereich zu  
 maskieren. Das Aufbringen und Strukturieren dieser Schichten  
 35 stellt eine wesentliche Erhöhung der Prozeßkomplexität und  
 damit der Kosten dar.

Außerdem lassen sich die Hilfsschichten im allgemeinen nicht wieder entfernen, ohne daß das aktive Basisgebiet beeinflusst wird, beispielsweise durch einen Anätzschritt. Durch die Ionenimplantation in das Linkgebiet entstehen zudem Defekte im Monosilizium, die anschließend durch Temperungen ausgeheilt werden müssen. Dabei tritt im aktiven Transistorgebiet eine unerwünschte Diffusion der Dotierstoffe auf ("transient enhanced diffusion"), die unter anderem zu einer Vergrößerung der Basisweite und damit eine Abnahme der Transitfrequenz führt.

Der zusätzliche Prozeßaufwand und die beschriebenen negativen Auswirkungen auf das aktive Bauteil führen dazu, daß die lokale Implantation sich nicht als Verfahren zur Verringerung des Linkwiderstands durchsetzen konnte und in derzeitig existierenden aktuellen Produktionstechnologien nicht zum Einsatz gelangt.

Bei der zweiten Variante, der Diffusion aus Hilfsschichten, müssen zuerst hochdotierte Schichten (beispielsweise mit Bor implantiertes Polysilizium oder Borosilikatglasschichten) auf das Emitterfenster abgeschieden werden. Anschließend werden Spacer aus diesen Schichten gebildet. Mit einem Temperungsschritt wird dann im Spacerbereich Dotierstoff aus den dotierten Hilfsschichten in das Monosilizium diffundiert. Die dotierten Spacer werden dann entfernt und die Spacer zur Emitterbasisisolation gebildet.

Auch dieses Verfahren hat gravierende Nachteile. So erfordert die Bildung der Hilfsspacer und ihre Entfernung etwa zwanzig zusätzliche Prozeßschritte. Der Temperungsschritt zur Dotierstoffausdiffusion aus den Hilfsspacern führt auch zur Diffusion der Dotierstoffe in das aktive Transistorgebiet und damit zur Veränderung der elektrischen Eigenschaften des aktiven Bauteils. Außerdem führt die Ätzung der Hilfsspacer zu einer Anätzung im aktiven Transistorgebiet. Auch dieses Ver-

fahren hat sich in Produktionstechnologien nicht durchsetzen können.

5 Auf Grund der oben beschriebenen Probleme wird daher zur Zeit  
auf eine gezielte lokale Erhöhung der Dotierstoffkonzentration unter dem Spacer in allen bekannten Bipolartechnologien verzichtet. Die Dotierstoffkonzentration unter dem Spacer ist daher immer die gleiche wie im aktiven Transistorgebiet und wird bereits durch die Ionenimplantation zur Bildung der aktiven Basis festgelegt.  
10

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur gezielten Höherdotierung des Linkgebiets bereitzustellen, das in einfacher und kostengünstiger Weise durchzuführen ist. Diese Aufgabe löst die Erfindung durch die Bereitstellung des Verfahrens zur Herstellung benachbarter Gebiete unterschiedlicher Dotierungen in einem integrierten Halbleiter gemäß dem unabhängigen Patentanspruch 1, einem nach dem erfindungsgemäßen Verfahren herstellbaren Transistor gemäß dem unabhängigen Patentanspruch 11 sowie die Verwendung des Verfahrens zur Herstellung eines Transistors gemäß dem unabhängigen Patentanspruch 12.  
15  
20

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Aspekte der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen, der Beschreibung und den beigefügten Zeichnungen.  
25

Die wesentliche Idee der vorliegenden Erfindung besteht darin, daß zuerst im gesamten Basisbereich, das heißt in der aktiven Basis und unterhalb des Spacers, die für das Linkgebiet gewünschte hohe Zielkonzentration von Dotierstoff erzeugt wird. Anschließend wird in der aktiven Basis der überschüssige Dotierstoff entfernt. Das vorliegende erfindungsgemäße Verfahren ist jedoch nicht auf die Herstellung von Transistoren beschränkt. Vielmehr ist es auf alle Halbleiterstrukturen anwendbar, bei denen zwei benachbarte Gebiete eine unterschiedliche Dotierung erhalten sollen. Der Bereich der höhe-  
30  
35

ren Zielkonzentration an Dotierstoff wird durch das erfindungsgemäße Verfahren mittels einer Schutzschicht abgedeckt, die eine nachfolgende Ausdiffusion des Dotierstoffs, wie in dem benachbarten Gebiet gewünscht, verhindert..

5

Demgemäß ist die Erfindung zunächst gerichtet auf ein Verfahren zur Herstellung zweier benachbarter Gebiete eines vorbestimmten Bereichs in einem integrierten Halbleiter, wobei ein erstes Gebiet der zwei benachbarten Gebiete eine Dotierung in niedrigerer Zielkonzentration aufweist als ein zweites Gebiet. Das erfindungsgemäße Verfahren weist folgende Schritte auf:

15

-Dotierung des vorbestimmten Bereichs eines Halbleiterrohlings mit einem Dotierstoff bis zu einer Konzentration an Dotierstoff, die zumindest so hoch ist wie die Zielkonzentration des zweiten Gebiets;

20

- Aufbringen einer Schutzschicht auf das zweite Gebiet; und

- Ausdiffundieren des Dotierstoffs aus dem ersten Gebiet bis zu einer Konzentration an Dotierstoff, die der Zielkonzentration des ersten Gebiets entspricht.

25

Unter einer Schutzschicht ist hierbei jede auf das zweite Gebiet aufbringbare Schicht zu verstehen, die verhindert, daß bei der anschließenden Ausdiffusion des Dotierstoffs aus dem zweiten Gebiet Dotierstoff ausdiffundieren kann.

30

Unter einem Gebiet im Sinne des Patentanspruchs ist eine umgrenzte Region in einem Halbleiter zu verstehen, welche aus einem homogenen Material und einer lateral gleichmäßigen Dotierstoffkonzentration besteht. In vertikaler Richtung, das heißt in den Halbleiter hinein, ändert sich je nach verwendetem Verfahren die Dotierung.

35

Unter einem Bereich im Sinne der vorliegenden Erfindung ist eine umgrenzte Region zu verstehen, die ein oder mehrere Gebiete wie vorstehend definiert umfaßt.

5 Unter einem Halbleiterrohling wird eine durch einen Halbleiterprozeß hergestellte Anordnung von Strukturen verstanden, die sich noch im Prozeß der Fertigstellung befinden, also noch nicht voll funktionsfähig sind.

10 Um eine Wegätzung zusätzlich aufgebrachtter Schichten, wie im Stand der Technik bekannt, zu vermeiden, erfolgt die Dotierung vorzugsweise durch eine Dotierstoffimplantation, bei der die Dotierstoffe als Ionen in einem elektrischen Feld beschleunigt und auf das Substratmaterial gelenkt werden. Dieses Verfahren hat den Vorteil, die Konzentration und die Lage  
15 der dotierten Bereiche im Kristallgefüge des dotierten Gebiets sehr exakt kontrollbar zu machen.

Um möglicherweise aufgetretene Implantationsschäden im vorbestimmten dotierten Bereich auszuheilen, kann nach der Dotierung und vor dem Aufbringen der Schutzschicht eine Temperung des vorbestimmten Bereichs erfolgen, also eine gezielte Erhöhung der Temperatur. Da es hierbei zu einer Ausdiffusion des Dotierstoffs kommt, wird in einem solchen Fall bevorzugt die  
20 Implantation an Dotierstoff bis zu einer Konzentration durchgeführt, die über der Zielkonzentration im zweiten Gebiet liegt. Vorzugsweise wird daher gewünscht, daß ein durch die Temperung verursachtes Ausdiffundieren bis zu einer Konzentration an Dotierstoff erfolgt, die dann der Zielkonzentration des zweiten Gebiets entspricht.  
25  
30

Der hier zum Einsatz kommende Dotierstoff kann aus dem gesamten bekannten Spektrum von zur Verfügung stehenden Dotierstoffen ausgewählt werden, vorzugsweise beispielsweise aus  
35 Bor, Aluminium, Gallium, Indium, Phosphor, Arsen und Antimon. Ein üblicher Stoff bei heutigen Dotierungen ist Bor, welches den Vorteil hat, die höchste elektrische Aktivierbarkeit

(d.h. Konzentration an in das Siliziumgitter eingebauter Atome) aufzuweisen.

5 Das Ausdiffundieren des Dotierstoffs aus dem ersten Gebiet, also nach dem Aufbringen der Schutzschicht, erfolgt vorzugsweise ebenfalls durch eine Temperung.

10 Wie bereits oben erläutert, kann das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung verschiedenster benachbarter Gebiete eingesetzt werden. Dem muß auch die Schutzschicht angepaßt werden. Bei einem bevorzugten Verfahren, nämlich der Herstellung von integrierten Transistoren, bei dem das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung des Basisgebiets des Transistors  
15 dient, kann diese Schutzschicht beispielsweise ein selbst justierender Spacer sein, der den Emitterbereich von seitlich verlaufenden Basiskontakten trennt.

20 In einer bevorzugten Ausführungsform ist, wie erläutert, der vorbestimmte Bereich der Basisbereich eines Transistors. Somit ist das erste Gebiet das Basisgebiet des aktiven Transistors und das zweite Gebiet kann das Linkgebiet zwischen Basisgebiet und Polysiliziumbahn sein.

25 Die Erfindung ist weiterhin gerichtet auf einen Transistor mit Emitter, Kollektor und Basis und einen den Emitter umgebenden Spacer, bei dem der Basisbereich unterhalb des Spacers höher dotiert ist als der Basisbereich unter dem Emitter und der herstellbar ist nach dem erfindungsgemäßen Verfahren.

30 Ein solcher Transistor unterscheidet sich von den im Stand der Technik bekannten Transistoren darin, daß die Basis Unterschiede in der Dotierung zwischen Linkgebiet und aktivem Basisgebiet aufweist und einerseits durch die verwendete Implantationstechnik eine höhere und genau definierte Implantation im Linkgebiet erfolgen kann, andererseits durch die  
35 nicht mehr vorhandene unerwünschte Diffusion der Dotierstoffe die Basisweite exakt eingehalten und zudem klein gehalten

werden kann. Ein Transistor mit solchen wünschenswerten Eigenschaften ist bislang im Stand der Technik nicht bekannt. Insbesondere kann eine Dotierung im zweiten Gebiet, d.h. im Linkgebiet, bis zu einer Konzentration von über  $2 \times 10^{20}$  Teilchen/cm<sup>3</sup> erreicht werden. Vorzugsweise liegt die Konzentration zwischen  $5 \times 10^{18}$  und  $2 \times 10^{20}$  Teilchen/cm<sup>3</sup>, besonders bevorzugt bei  $10^{19}$  bis  $2 \times 10^{20}$  Teilchen/cm<sup>3</sup>, beispielsweise bei  $10^{20}$  bis  $2 \times 10^{20}$ . Demgegenüber weist das erste Gebiet, im vorliegenden Fall also das aktive Basisgebiet, eine Konzentration von typischerweise  $5 \times 10^{18}$  Teilchen/cm<sup>3</sup> auf. Es versteht sich, daß die angegebenen Werte, wenn auch hier in Bezug auf einen Transistor genannt, auch bei anderen Halbleiterstrukturen, die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt werden, erreicht werden kann.

Die Erfindung ist schließlich auch gerichtet auf die Verwendung des Verfahrens zur Herstellung eines Transistors, bei dem der Basisbereich unterhalb des den Emitter umgebenden Spacers höher dotiert ist als der Basisbereich unter dem Emitter.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung von Halbleiterstrukturen weist eine Reihe von Vorteilen auf. Gegenüber dem derzeit im Einsatz befindlichen Verfahren, das nicht eine selektive Dotierung benachbarter Gebiete ermöglicht, kommt es zu praktisch keiner Erhöhung der Prozeßkomplexität und damit auch zu keiner Erhöhung der Kosten. Es wird lediglich die Temperung zum Ausheilen der Kristallschäden nach der Implantation in zwei Schritte aufgeteilt, sofern ein Temperungsschritt nach der Implantation nötig ist. Somit werden für das erfindungsgemäße Verfahren keine neuen Anlagen oder neue Materialien benötigt.

Weiterhin sind keine zusätzlichen Linkimplantationen nötig, die zu einer erhöhten Diffusion im aktiven Transistorgebiet führen. Das Verfahren ist zudem selbstjustierend, da der Spacer selbst als Diffusionsbarriere verwendet wird, und da-

her die zusätzliche Dotierung genau im unter dem Spacer liegenden Linkgebiet erzielt wird. Schließlich ist das Verfahren universell einsetzbar, da es nicht nur auf Transistoren, sondern auch auf andere Strukturen in Halbleitern anwendbar ist und beispielsweise bezüglich Transistoren alle derzeitig selbstjustierenden Siliziumbipolartransistoren nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt werden können.

Im folgenden soll die Erfindung an Hand eines konkreten Beispiels erläutert werden, wobei auf die Abbildungen Bezug genommen werden wird, in denen folgendes dargestellt ist:

Figur 1 zeigt wie oben beschrieben ein Verfahren zur Herstellung von Transistoren, wie es im Stand der Technik bekannt ist;

Figur 2 beschreibt das erfindungsgemäße Verfahren;

Figur 3 zeigt Konzentrationen an Dotierstoff nach den verschiedenen Verfahrensschritten; und

Figur 4 zeigt Gatterverzögerungszeiten von erfindungsgemäß hergestellten Transistoren.

Figur 2A entspricht der Darstellung der Figur 1A, wobei gleiche Strukturen mit gleichen Bezugszeichen versehen sind. Es erfolgt eine Implantation an Dotierstoff, wie durch die Pfeile 6 gekennzeichnet ist (siehe Figur 2B). Diese Implantation führt zu einer relativ hohen Konzentration an Dotierstoff 12a innerhalb des Transistoruntergrundes 5. Bei der in Figur 2 gezeigten konkreten Ausführungsform der Erfindung schließt sich ein Temperungsschritt an, der in Figur 2C gezeigt wird und bei dem es zu einer Ausdiffusion, dargestellt durch Pfeil 10, kommt, die zu einer Erniedrigung der Konzentration an Dotierstoff (12b) führt.

Wie in Figur 2D gezeigt, wird im Anschluß an den Temperungsschritt der Spacer 9 im Emitterfenster 8 gelagert.

Der in Figur 2E gezeigte zweite Temperungsschritt (Pfeil 11) führt nunmehr zu einer unterschiedlichen Zielkonzentration an Dotierstoffen im Transistorbereich 5, nämlich zum einen eine niedrigere Konzentration 12d an Dotierstoff im eigentlichen aktiven Bereich der Basis sowie einer höheren Dotierstoffkonzentration 12c im Linkbereich unterhalb des Spacers 9. Im Linkgebiet wird der Dotierstoff durch den Spacer eingeschlossen. Insgesamt ergibt sich hiermit ein Transistor, bei dem die Dotierung im Spacerbereich höher ist als im aktiven Basisbereich. Der Fachmann kann das erfindungsgemäße Verfahren auch zur Herstellung anderer Strukturen eines Halbleiters als für Transistoren einsetzen.

Figur 3 zeigt experimentelle Ergebnisse an ganzflächigen Siliziumscheiben, bei denen das Verfahren zur Basisdotierung simuliert wurde. Hierbei wurden mit SIMS (Sekundärionen-Massenspektrometrie) gemessene Dotierstoffprofile aufgetragen. Auf der Abszisse ist die Eindringtiefe des Dotierstoffs in Nanometern angegeben, auf der Ordinate die Konzentration des Dotierstoffs, hier Bor, in Teilchen/cm<sup>3</sup>.

Kurve a) zeigt die Basisdotierung unmittelbar nach der Implantation. Die Dotierung nach der ersten Temperung zum Ausheilen der Kristalldefekte wird durch Kurve b) veranschaulicht. Hier zeigt sich bereits ein erstes Absinken der Dotierstoffkonzentration unmittelbar an der Oberfläche um einen Faktor von 10. Diese Dotierstoffkonzentrationen bleiben unterhalb der Schutzschicht erhalten, da sie von dieser eingeschlossen und damit konserviert werden.

Die Kurve c) ergibt sich nach einer zweiten Temperung und diese stellt somit die Dotierung im ersten, niedriger dotierten Gebiet, beispielsweise im aktiven Transistorgebiet, dar.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte Transistoren sind voll funktionsfähig. Zur Abschätzung der Transistorperformance wurden Gatterverzögerungszeiten von CML-Ringoszillatoren (Current Mode Logic-Ringoszillatoren) gemessen. Die Ergebnisse dieser Messungen sind in Figur 4 dargestellt. Auf der Abszisse sind die Schaltströme dargestellt, während auf der Ordinate die Gatterverzögerungszeiten in Picosekunden dargestellt sind. Wie aus der Figur 4 ersichtlich, ergeben sich minimale Verzögerungszeiten von unter 15 psec, während bei herkömmlich hergestellten Transistoren (wie beispielsweise bei dem Siemens Transistor B6HF) Gatterverzögerungszeiten von 25 psec üblich sind.

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung zweier benachbarter Gebiete eines vorbestimmten Bereichs in einem integrierten Halbleiter, wobei ein erstes Gebiet der zwei benachbarten Gebiete eine Dotierung in niedrigerer Zielkonzentration aufweist als ein zweites Gebiet, folgende Schritte aufweisend:
- Dotierung des vorbestimmten Bereichs (5) eines Halbleiterrohlings mit einem Dotierstoff bis zu einer Konzentration an Dotierstoff (12b, 12c), die zumindest so hoch ist wie die Zielkonzentration des zweiten Gebiets;
  - Aufbringen einer Schutzschicht auf das zweite Gebiet; und
  - Ausdiffundieren des Dotierstoffes aus dem ersten Gebiet bis zu einer Konzentration (12a) an Dotierstoff, die der Zielkonzentration des ersten Gebiets entspricht.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Dotierung durch eine Dotierstoffimplantation erfolgt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß nach der Dotierung und vor dem Aufbringen der Schutzsschicht eine Temperung des vorbestimmten Bereichs erfolgt.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß ein durch die Temperung erfolgtes Ausdiffundieren bis zu einer Konzentration an Dotierstoff erfolgt, die der Zielkonzentration des zweiten Gebiets entspricht.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Dotierstoff ausgewählt ist aus Bor, Aluminium, Gallium, Indium, Phosphor, Arsen und Antimon.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Ausdiffundieren durch eine Temperung erfolgt.
- 5 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzschicht ein Spacer (9) ist.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der vorbestimmte Bereich der Basisbereich  
10 eines Transistors ist.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Gebiet das Basisgebiet des aktiven Transistors ist.
- 15 10. Verfahren nach dadurch Anspruch 8 oder 9, gekennzeichnet, daß das zweite Gebiet das Link-Gebiet zwischen Basisgebiet und Polysiliziumbahn ist.
11. Integrierter Transistor mit Emitter, Kollektor, Basis und  
20 einen den Emitter umgebenden Spacers, bei dem der Basisbereich unterhalb des Spacers höher dotiert ist als der Basisbereich unter dem Emitter, herstellbar mit dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10.
- 25 12. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 10 zur Herstellung eines integrierten Transistors, bei dem der Basisbereich unterhalb des den Emitter umgebenden Spacers höher dotiert ist als der Basisbereich unter dem Emitter.

## Zusammenfassung

Verfahren zur Herstellung zweier unterschiedlich dotierter benachbarter Gebiete in einem integrierten Halbleiter.

5

Bei der Herstellung integrierter Halbleiterstrukturen ergibt sich häufig das Problem, daß unmittelbar benachbarte Gebiete unterschiedlich dotiert werden müssen. Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur gezielten Höherdotierung von solchen Gebieten bereitzustellen, das in einfacher und kostengünstiger Weise durchzuführen ist. Die Erfindung ist daher gerichtet auf ein Verfahren zur Herstellung zweier benachbarter Gebiete eines vorbestimmten Bereichs in einem integrierten Halbleiter, wobei ein erstes Gebiet der zwei benachbarten Gebiete eine Dotierung in niedrigerer Zielkonzentration aufweist als ein zweites Gebiet. Das Verfahren weist folgende Schritte auf: -Dotierung des vorbestimmten Bereichs (5) eines Halbleiterrohlings mit einem Dotierstoff bis zu einer Konzentration an Dotierstoff (12b, 12c), die zumindest so hoch ist wie die Zielkonzentration des zweiten Gebiets; -Aufbringen einer Schutzschicht auf das zweite Gebiet; und -Ausdiffundieren des Dotierstoffes aus dem ersten Gebiet bis zu einer Konzentration (12a) an Dotierstoff, die der Zielkonzentration des ersten Gebiets entspricht.

25 Fig. 2




Fig. 2




Fig. 1  
STAND DER TECHNIK






Fig. 2

**Fig. 3**

**Fig. 4**